



Product Data

老人牌丙烯酸厚浆漆46370

概述: 老人牌丙烯酸厚浆漆46370 是一种具有最佳保色性、用氯化增塑剂和丙烯酸树脂为基料配制的厚浆油漆。属物理干燥型。耐海水、脂肪族溶剂和动植物油的溅污。

用途: 1. 可作集装箱的外部面漆。
2. 可作为在中等至严重腐蚀性环境中氯化橡胶或丙烯酸漆系列的中间漆和面漆。

使用温度: 干燥条件下, 最高使用温度: 80°C。(详见备注)

物理参数:

颜色/色号: 白色/10000*

漆面: 半平光

体积固体含量: 40±1

理论涂布率: 4.7米²/升 (以85微米干膜计)

闪点: 25°C

比重: 1.2千克/升

表干: 约0.5小时 (20°C)

指触干: 约4小时 (20°C)

挥发性有机化合物 538克/升

含量(V.O.C):

施工说明:

施工方法: 无空气喷涂 空气喷涂 刷涂

稀释剂: 08080 08080 08080

(最大, 体积) 20% 30% 5%

喷孔: 0.43-0.53毫米

喷出压力: 15.0兆帕 (无空气喷涂资料仅供参考, 实用时可以调整。)

工具清洗: 老人牌稀释剂08080。

漆膜厚度: 湿膜: 200微米

干膜: 85微米。(见备注)

重涂间隔: 根据指标要求。

安全: 小心使用本品。使用前和使用时, 请注意包装标签上的注意事项。此外, 还应该遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。



表面处理:	<p>新钢材：根据指标要求。</p> <p>维修和保养：用适当的清洁剂清除油脂。用高压淡水清除盐份和其它污物。对钢材，用喷砂或动力工具除去全部锈迹和其它松散物质，扫除残留物。用适当的底漆和本品修补钢面裸露部位至完整漆膜厚度。对其它金属和混凝土，参照有关的油漆配套及底漆和封闭漆的产品说明书。</p>
施工条件：	施工前，施工表面必须彻底的干净和干燥，温度必须高于露点以避免凝露。施工和干燥过程中在狭窄的空间应提供足够的通风。
预涂油漆：	老人牌环氧富锌底漆15360，老人牌环氧底漆15300或根据规定。
加涂油漆：	无，或老人牌丙烯酸磁漆56360，或根据使用区域按规定加涂。
备注:	<p>颜色：对于暴露于严苛含化学品的大气中，某些颜色的稳定性可能会有影响。对于如红色、橙色、黄色和绿色等鲜艳颜色，如要求有良好的完全遮盖能力，必须多涂一道漆膜。</p> <p>使用温度：因本品是热塑型产品，故在温度约40°C以上长时间受机械作用漆膜会凹陷。一旦温度下降，漆膜机械强度随之恢复。</p> <p>漆膜厚度：可根据使用目的和部位调整漆膜厚度。这将改变涂布率、干燥时间和重涂间隔。干膜厚度正常范围为75-100微米，反复多次的维修工作可能导致总漆膜太厚，因“截留”的溶剂而使漆膜起泡。由于每一涂层都可能残留溶剂，因此，一般建议施涂工本品时，漆膜不宜太厚。</p> <p>重涂：若多层漆膜施工，实际漆膜厚度和涂层数会影响最小重涂间隔。请参阅相应的油漆配套。无最大重涂间隔，但在污染环境暴露后的表面，重涂前应用高压淡水彻底清洗干净，任其自干。</p>
注意:	本品仅适用于专业用途。
公布日期:	2015年5月 – 4637010000