



# Product Data

## 老人牌环氧富锌漆 15350

基料:15359

固化剂:95350

**概述:** 老人牌环氧富锌漆15350是一种双组份环氧富锌底漆,干膜具有高的锌含量。可形成坚硬、耐磨、耐候的漆膜。本品对局部破损区域可提供阴极保护。

**用途:** 1.可作为环氧漆配套、乙烯漆配套和丙烯酸漆配套中的通用长效底漆,涂用于中等至严重腐蚀环境下的钢材表面。

**用途:** 2.可作为车间底漆和集装箱生产线用的底漆。

**使用温度:** 干燥时最大180°C (取决于加涂油漆)

**认证:** 经“劳氏船级社”认可为焊接底漆。

### 物理参数:

**颜色/色号:** 灰色/19840

**漆面:** 平光

**体积固体含量:** 47±1 %

**理论涂布率:** 11.8米<sup>2</sup>/升 (以40微米干膜计)

**闪点:** 25°C

**比重:** 2.6千克/升

**表面干:** 约0.3小时(20°C)

**指触干:** 约0.75小时(20°C)

**完全固化:** 7天(20°C)

**挥发性有机化合物** 477克/升

**含量(V.O.C):**

### 施工说明:

**混合比率:** 基料15359 : 固化剂95350 = 4 : 1 (体积比)

**施工方法:** 无空气喷涂                      空气喷涂                      刷涂

**稀释剂:** 08450                              08450                              08450

**(最大, 体积)** 5%                                      15%                                      5%

**混合使用期:** 8小时(20°C)

**喷孔:** 0.43 - 0.53毫米

**喷出压力:** 15.0兆帕

(无空气喷涂资料仅供参考,实际操作时可以调整。)

**工具清洗:** 老人牌工具清洗剂99610

**漆膜厚度:** 湿膜:75微米

干膜:40微米 (见备注)

**重涂间隔:** 根据指标要求。

**安全:** 小心使用本品。使用前和使用时, 请注意包装标签上的注意事项。此外, 还应该遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。

**HEMPEL**  
Product Data Sheet



# Product Data