

概述: 海虹高性能丙烯酸标线漆 29681 是采用特制高分子聚合物为基料配制成的快干型道路标线涂料。本产品具有快干、施工方便、颜色鲜和可见度高等优良性能，形成漆膜坚硬，具有附着力好和良好耐磨、耐水、耐碱和耐候等特点，符合交通部标准 JT/T280-2004 的相关要求。

用途: 可在沥青或混凝土路面上作长效标线之用，城镇及高速公路路面皆可。也可用作机场跑道、金属护栏、水泥隔离墩等的标志。

认证: 本品符合交通部行业标准 JT/T 280-2004。

物理参数:

颜色: 白色/10000, 黄色/20041
体积固体含量: 约 48%
重量固体含量: 约 70%
理论涂布率: 约 2.2 米²/千克 (湿膜 300 μm)
闪点: 21°C
比重: 约 1.5 千克/升
不粘胎时间: ≤15 分钟 (23°C)
储存期: 一年 (储存环境要求凉爽、干燥。)

施工说明:

施工方法: 喷涂、刷涂或滚涂。
稀释: 老人牌稀释剂 08080
工具清洗: 老人牌稀释剂 08080
漆膜厚度: 湿膜: 300 微米
干膜: 140 微米
重涂间隔: 最小: 25 分钟 (25°C)
最大: 不限
施工条件: 施工路面必须清洁干燥、无松散层、油污和其他污染物。
施工温度及湿度: 地面温度高于露点、相对湿度小于 90% 方可施工。
温度低于 20°C 并呈下降趋势的情况下，使用本品。
温度高于 20°C 并呈上升趋势的情况下，需用海虹高性能丙烯酸标线漆 29680。

备注:

- 1、路面过于光滑将影响漆膜附着力。
- 2、本产品主要为无空气喷涂施工而设计。根据客户需求滚涂刷涂也可以。施工时可适度添加稀释剂，添加量要遵循当地法规标准。。
- 3、漆膜干燥期间若遇不良气候，会影响漆膜的使用寿命。

安全: 小心使用本品，使用前和使用时，请注意包装以及罐上所有的安全标签，还应参考本公司材料安全说明，并遵守有关国家或当地政府安全规定。

注意: 本品仅适用于专业用途。
公布日期: 2018 年 10 月-2968110000